

CE-OZNAKOWANIE 057 – 10199.3



2510

10199 NF 7S 20 **Sydney** – cegła klinkierowa pełna antracytowa cieniowana
U – element murowy ceramiczny Kategoria I, 240 mm x 115 mm x 71 mm



Producent / Zakład Produkujący

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1
55 – 300 Środa Śląska ul. Ceramiczna 2
Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111
www.roben.pl, E-mail : biuro@roben.pl

16

EN 771-1:2011+A1:2015

Certyfikat ZKP Nr - 2510 – CPR - 337

Element murowy ceramiczny przeznaczony do murów niezabezpieczonych

Nr. Deklaracji właściwości użytkowych 057 – 10199.3

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| Odchyłki wymiarów | średnia | Kategoria Tm (mm) | Długość + 5/-10 Szerokość ± 5 Wysokość ± 3 |
| | rozpiętość | Kategoria Rm (mm) | Długość 10 Szerokość 6 Wysokość 4 |
| Kształt i budowa – 1 grupa konstrukcyjna | | Rysunek a – element pełny | |
| Wytrzymałość na ściskanie | średnia | N/mm ² | ≥ 45 |
| | kierunek obciążenia | prostopadle do poziomej spoiny w murze | |
| Przepływ wilgoci | | mm/m | NPD |
| Wytrzymałość spoiny | | N/mm ² | NPD |
| Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych | | Kategoria | S2 |
| Absorpcja wody | | % - wagowy | ≤ 6 |
| Gęstość brutto w stanie suchym | | kg/m ³ | 1900 (D2) |
| Gęstość netto w stanie suchym | | kg/m ³ | NPD |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | | W/mK | NPD |
| Trwałość (mrozoodporność) | | Kategoria | F2 |
| Współczynnik dyfuzji pary wodnej | | μ | 50/100 |
| Substancje niebezpieczne | | Brak | |